

MAGENLI PERM

WATER BASED EPOXY PU RESIN SEALER

מיועד לאזורים

- לאזורי תעשייה לעומסים קלים במיוחד באזורי פארמה, מזון וכו' בהם חידוש נדרש כאשר אין יכולת לפנות ציוד או חומרים
- חדרי הנדסה וחדרים נקיים
- אזורי אחסון קלים
- מעבדות
- אזורי תנועה להולכי רגל ואזורים בעלי דרישה ניקיון גבוה
- מחייב תשתית חלקה ויפה.
- אזורים בעלי עומס כבד כאשר ידוע מראש שיש לחדש את הרצפה אחת לתקופה

Technical data

Tensile bond strength > 1.5 N/mm²
DIN ISO 4624

Abrasion resistance
Taber 65 mg/1000 cycles
DIN 53109

Water vapour permeability classification III
DIN EN ISO 7783-2

Light resistance (scale 1-8 very good = 8) 6
DIN EN ISO 877

יציבות טמפרטורה עד 60°C

ניתן להוסיף שכבה להקטנת החלקה

Optional VIROBAC
שכבה אנטי-בקטריאלית



POLYURETHANE
W/B



POLYURETHANE
W/B



PRIMER EPOXY
W/B



SUBSTRATE



פתרון קבוע נגד חיידקים ווירוסים
ניתן להוסיף כתוספת
שכבת הגנה אנטי-בקטריאלית



מאפייני המערכת

מערכת ציפוי אפוקסי על בסיס מים משולבת פוליאורטן על בסיס מים 3-4 שכבות לבטון ולתשתיות זהות. מונעת יציאת אבק, מאפשרת ניקיון קל ונח, בעלת נראות טובה מט משי, מיועדת לאזורים בהם העומסים קלים הציפוי ניתן לחידוש בקלות ובמהירות, מתאים לתנועת כלי רכב עם צמיגי אוויר, עגלות קלות, תנועת הולכי רגל.

בשל היכולת הקלה מאד לחידוש, רצפה זו גם מומלצת למקומות בעלי עומס עבודה כבד מאד. כאשר ידוע שאחת לתקופה, בהתאם לשימוש, יש לחדש הרצפה, החידוש אורך מספר שעות בלבד וזמן ההשבתה קצר.
עובי המערכת הוא מ"מ 0.3 עד ל 0.5 מ"מ.


לעמידות בכימיקלים - ראה טבלת עמידות כימית

מניפת צבעים

מידע על הצבעים זמינים קיים בטבלת הצבעים של RAL

מאפיינים ותכונות

- שומרת על משטחים ומקשיח (יש להזהר בגרירת חפצים קשים)
- נוגדת החלקה (כתוספת)
- ללא תפרים
- מונעת יציקת אבק
- עמידות כימית טובה
- נראות טובה
- קלה מאד בחידוש.
- יצירת ריח מינימלי בזמן היציקה
- ניתן לשלב ביצוע רולקות תואמות



שימו לב!

התנאים שבהם מתרחש השימוש הם מעבר להשפעה של החברה. חובה על הלקוח לוודא כי המוצרים מתאימים ליישום המסוים וכי השימוש התנאים לכל מוצר מתאימים. כמו כן, אנו מציינים שרק הגרסה העדכנית ביותר של גיליון הנתונים של המערכת תקפה. זה מחליף את כל דפי הנתונים הקודמים. הנתונים הטכניים המצוינים כוללים ערכים משוערים נקבע על ידינו. הם אינם מרמזים על אחריות לנכסים